



# Onderhoud

## Keramische tegels

Bij nieuwbouw en renovatie is de juiste reiniging van keramische tegels essentieel voor een optimaal eindresultaat.



**TÉGL**  
Da's prettig kiezen



## Vooraf:

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door. De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

## Testen:

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om eventueel de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

## Reinigen:

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat voor het reinigen de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met de HMK R147 Cementsluier-Ex. Mengten 1:10 met schoonwater, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug of een normale schuurspons en goed na spoelen met schoon water. Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de HMK R187 Peeling cleaner toegevoegd worden om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen.



## Verbruik:

HMK R147 Cementsluier EX circa 10 tot 20 m<sup>2</sup> per liter

HMK R187 Peeling Cleaner circa 5 tot 20 m<sup>2</sup> per liter

## Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

## Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij de verwerking van de HMK R147 Cementsluier EX, moeten zuurgevoelige oppervlakken, gepolijste of gezoete natuursteen, kalksteen, marmer, sierbetonsteen, metaal, kunststof en andere stoffen, beschermd worden, deze kunnen worden aangetast als ze in direct contact komen met HMK R147.

Niet in de felle zon gebruiken!

Bij het toepassen van de HMK R187 Peeling cleaner als toevoeging aan één van bovenstaande producten moeten de veiligheids eisen van dat betreffende product worden aangehouden.

## Opslag:

Bewaar HMK R147 en HMK R187 vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats. HMK R147 en HMK R187 kunnen een aantal jaren bewaard worden.





Koningsbergenweg 20  
3771 NS Barneveld  
T 0342-221900



Vragen over onderhoud of  
schoonmaakmiddelen?

We helpen u graag verder.  
[tegl.nl](http://tegl.nl) | [info@tegl.nl](mailto:info@tegl.nl)